

Fondaply 2

Membrane bitume-élastomère
auto-adhésive pour parois enterrées



Grande résistance à la pénétration des racines grâce au film synthétique de surface

Mise en œuvre simple par auto-adhésivité à froid

Conditionnement

Rouleau de 20 m x 1 m ♦ Poids d'un rouleau : 30 kg environ ♦ Palette de 20 rouleaux

Emplois

- Protection des parois enterrées de locaux habitables.
- Traitement des murs de retenue des terres.

Fondaply 2 peut être utilisé seul ou être associé au système Fonda+ ou Fonda GTX pour protection complémentaire ou/et drainage.



An Icopal Group Company



Identification

Bitume-élastomère auto-adhésif

- Surface: film synthétique, aspect lisse, couleur noire.
- Sous-face: film siliconé pelable.
- Bande de recouvrement longitudinale de largeur 6 cm, matérialisée par un lignage.
- Épaisseur: 1,5 mm.

Mise en œuvre

Préparation du support :

- ▶ supprimer balèbres et aspérités, ragréer les trous, jointoyer les maçonneries, rectifier et dresser les arêtes et les angles. Planéité sous règle de 2 m : tolérance 7 mm ;
- ▶ chanfreiner au mortier le raccordement des murs avec la semelle de fondation ;
- ▶ nettoyer la paroi à traiter ;
- ▶ passer la surface à traiter à l'EIF (Enduit d'Imprégnation à Froid) Impression Veral ou Siplast Primer.

Pose du Fondaply 2 :

- ▶ vérifier que le support est sec et à une température suffisante pour permettre l'adhésivité du Fondaply 2. Par temps froid (température inférieure à 10 °C), un réchauffage du support peut être nécessaire ;
- ▶ les lés de Fondaply 2 sont découpés à la longueur souhaitée (maximum 3 m augmentée éventuellement du développé de la semelle de fondation) ;
- ▶ Fondaply 2 est appliqué sur le support en lés verticaux par marouflage énergétique à l'aide d'un chiffon, ou d'une brosse, en évitant d'emprisonner de l'air. L'application se fait en enlevant le papier siliconé pelable de sous-face à l'avancement (de haut en bas) ;
- ▶ chaque lé est fixé en tête à l'aide de 4 fixations mécaniques (clous à frapper + plaquette SCR ou feuillard).
- ▶ avant l'application d'un lé, le lé précédent devant être recouvert devra être débarrassé de la bande du film siliconé pelable protégeant la bande de recouvrement ;
- ▶ le recouvrement longitudinal est de 6 cm ;

- ▶ les recouvrements d'about, de 15 cm, sont faits de telle façon que le lé du haut recouvre les fixations en tête du lé du bas. L'angle des feuilles à recouvrir est coupé et le joint conforté par un cordon de Mastic P12.

Remblaiement :

il doit être exécuté conformément aux spécifications du DTU 12, et ce dès la fin des travaux de mise en œuvre de Fondaply 2. Une protection complémentaire et un drainage peuvent être mis en œuvre par système Fonda+ ou Fonda GTX.

Documents de référence

- Cahier des Charges de Pose Fondaply 2.
- Fascicule parois enterrées (Siplast).
- Notice Produit Siplast Primer.
- Avis Technique Fonda Protection.

Sécurité

Fondaply 2 n'est pas un produit classé dangereux, conformément au règlement n° 1272/2008 (relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges) et dans le cadre de l'utilisation prescrite par cette notice.

Ce document n'est qu'indicatif, il convient de consulter les documents de référence en vigueur. Siplast-Icopal se réserve le droit de modifier ses produits et leurs prescriptions de pose, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques.

