Notice Technique Produit
EXP/041
Rev. 12 - 18/02/2020

TERANAP JS

DEFINITION ET DESTINATION DU PRODUIT

Membrane d'étanchéité monocouche en bitume élastomère SBS à haute performance présentant un recouvrement longitudinal auto adhésif.
Produit destiné aux toitures terrasses accessibles piétons (sous dalles sur plots) ou aux toitures terrasses inaccessibles sous protection meuble (gravillons).
La mise en œuvre doit être conforme au document technique de référence du produit.

COMPOSITION

Surface courante	Film polyester
Surface de la bande de soudure longitudinale	Liant bitumineux auto adhésif protégé par un papier siliconé pelable
Liant	Bitume élastomère modifié par SBS (Styrène-Butadiène-Styrène)
Armature	Non-tissé polyester
Sous face	Sable
Sous face de la bande de soudure longitudinale	Papier siliconé pelable

CARACTERISTIQUES NOMINALES

	8 x 1	10 x 2
Longueur (m)	8,00	10,0
Largeur (mm)	1000	2000
Epaisseur pleine feuille (mm)	4,0	4,0
Masse surfacique (kg/m²)	4.880	4,836
Masse d'un rouleau (kg)	39,9	101,7
Largeur de la bande de soudure (mm)	110	110

PERFORMANCES

TYPE DE TEST	Norme de réference	Unité	Valeur nominale
Résistance à la traction	EN 12 311-1	N/50 mm	850 x 600
	ASTM D 5147 section 6	kN/m	18 x 12,6
Résistance à l'allongement	EN 12 311-1	%	40 x 49
	ASTM D 5147 section 6		54 x 66
Résistance à la déchirure au clou	EN 12 310	N	200 x 220
Pliage à froid	EN 1109	°C	- 20
	ASTM D 5147 section 11		≤ - 20
Résistance au fluage	EN 1110	°C	100
	ASTM D 5147 section 15		≥ 100
Stabilité dimensionnelle	EN 1107-1	%	- 0.5
	ASTM D 5147 section 15		≤ - 0.5
Résistance au poinçonnement statique	EN 12730	kg	20

Icopal
23-25 avenue du Docteur Lannelongue
75014 Paris
France

BMI.engineering@bmigroup.com

R.C.S. Paris B 552 100 984

Société par Actions Simplifiées
au capital de 5 729 600 €

Notice Technique Produit
EXP/041
Rev. 12 - 18/02/2020

DOCUMENT DE REFERENCE ISO 9001

Notre Société est certifiée ISO 9001 pour ses usines en France.
BMI Siplast se réserve le droit de modifier cette Notice Technique en fonction de l'évolution du produit, des connaissances et des techniques.

Pour obtenir la dernière version à jour, merci de consulter BMI Siplast.

CONDITIONNEMENT

TERANAP JS	8 x 1	10 x 2
Rouleaux/palette (camion)	24	10
Rouleaux/palette (container)	27	
Rouleaux/caisse en bois	25	16

GENERALITES SUR LA MISE EN OEUVRE DU PRODUIT

Utilisation	Les généralités sur l'utilisation du produit sont décrites dans le document ZSA STANDARD
Mise en oeuvre	Les généralités sur la mise en œuvre du produit sont décrites dans le document ZTA STANDARD
Recouvrement	Les généralités sur le traitement des recouvrements sont décrites dans le document ZRA STANDARD
Pentes	Les généralités sur les niveaux de pente sont décrites dans le document ZPA STANDARD

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Valeurs	Lorsque 2 caractéristiques sont données, la première indique la valeur dans le sens longitudinal, la seconde indique la valeur dans le sens transversal
Tolerances	Les Valeurs Moyennes sont établies à partir de tests standards et sont soumises aux écarts habituels de fabrication. Les valeurs moyennes indiquées sont calculées selon le projet de norme européenne prEN 13707. Les tolérances sur les valeurs nominales sont conformes aux normes UEAtc. Des faibles écarts peuvent être constatés car les valeurs indiquées proviennent d'une moyenne relevée entre plusieurs usines.
Modification(s)	Notre Société se réserve le droit de modifier ce produit en fonction de l'évolution des techniques. Cette fiche annule et remplace la précédente, Contactez notre service technique pour obtenir sa dernière révision.
Classement du produit	Il n'est pas classé comme dangereux selon la réglementation internationale des transports (ADR, RID, IATA, et RTMDR)
Informations complémentaires	Ce document est uniquement une fiche technique produit. Pour chaque système, consultez le document de mise en œuvre concerné et en cas de doute n'hésitez pas à contacter notre service technique.
Stockage	Ce produit est livré en rouleaux disposés verticalement sur une palette ou en caisse. Il doit être stocké verticalement sous abris et éloigné de toutes sources de chaleur.